

## Product-Information

Mipaflex Bumper Paint é um produto 1K texturado, para a reparação de para-choques sintéticos, frisos e espelhos exteriores. Adesão directa nas referidas zonas, devidamente lixadas e desengorduradas (excepto em superfícies PE). Produto de secagem rápida e de fácil aplicação, bem como uma boa protecção dos efeitos climáticos, são as mais distintas propriedades deste produto.

Resistente a temperaturas até aos 70°C

Cor	cinza escuro 7700, preto 9500		
Diluentes	Mipa Diluente UN, UN 21, juntar aprox. 10%		
Aplicação	Pressão do ar	Bicos	Demãos
Grav/suc.n	3 - 5 bar	1,6 - 1,8 mm	2
Airless / Airmix			
Pot life			
Coat thickness / dry film	40 - 50 µm		
Flash off	5 min. between the spraying operations		
Tempos de secagem		livre de pó	sêco ao tacto
20°C		pronto para montar	
	20 min.	60 min.	24 h

### Observações:

Condições de trabalho: Temperatura acima dos 10°C e humidade relativa até 80% .

Marcas VbF Indicativo de materiais perigosos  
 Mipaflex Bumper Paint n/a inflamável Xn harmful, contem xylene

Mipa Diluente UN A I altamente inflamável

Mipa Diluente UN 21 A II inflamável, Xn perigoso para a saúde

Os produtos devem ser armazenados em conformidade com o regulamentado pelas autoridades sanitárias. Preserve o ambiente

Esta ficha tecnica é meramente de caracter informativo e por si só não garante nem vincula embora esta informação seja baseada na pesquisa e na sua utilização durante anos.