



Mipa P 35 Elastic

Ficha Técnica

gb 3/0108

Pág. 1/1

Mipa P 35 Elastic é um betume de massa elástica especialmente desenvolvido para o uso em peças de plástico revestidas. Excelente adesão, alta elasticidade, secagem rápida.

Cor	tons de cinza escuro (aprox. RAL 7024)		
Mistura	100: 2		
Endurecedor	Mipa Härter P		
Diluentes			
Viscosidade de pulverização de 20 ° C			
Aplicação	Pressão de pulverização	Pontas de pulverização	Operações de pulverização
Air Flowjar / - Pistola			
Airless / Airmix			
Duração da mistura	4-5 min.		
Espessura da capa / película seca			
Tempo do tratamento			
Tempo de secagem	Tempo de reaplicação	Pó seco	Secagem ao toque
Objecto Temp. 20 ° C	A superfície pode ser lixada aproximadamente após 20 - 30 min.		

Recomendações:

O substrato deve estar limpo, seco e livre de gordura. Esfregar a superfície. Remova todos os rastros de revestimentos velhos, que não estão em bom estado e firmemente aderentes. Não aplicar em termoplásticos ou revestimentos ácidos (Reaktionsprimer). Misture bem Mipa P 35 elástico com endurecedor Mipa Härter P. Aplicar dentro da faixa de temperatura adequada (não inferior a 10 ° C objecto temperatura).

Marcação	VbF	considerado como perigoso
Mipa P 35 Elastic	n / a	inflamáveis, nocivos Xn, contém estireno
Mipa Härter P	n / a	irritante Xi, oxidantes, contém peróxido de benzoíla-

Todos os produtos devem ser eliminados de acordo com os regulamentos das autoridades de saúde ambiental. Proteja o seu ambiente!

Esta ficha tem carácter meramente informativo. Para o nosso conhecimento dos dados fornecidos em conformidade com o padrão mais recente e baseada em anos de experiência na fabricação dos nossos produtos. No entanto, os dados não são obrigatórios e garantidos.