



Primário Timifiller HS

Timifiller HS é um primário baseado em resinas 100% acrílicas reticuladas com isocianatos alifáticos com alto poder de enchimento e lixagem bastante fácil que pode ser usado tanto como:

- a.) Enchimento compacto ou
- b.) Em revestimento de alta espessura.

Mesmo a reparação de pequenas zonas (spots – manchas), podem ser realizadas sem qualquer inconveniente ou dificuldade.

Consumo: 5 – 6 m²/l

Cor	Cinzentos T310		
	Preto T320		
Relação de Mistura	4 : 1 em volume com o Endurecedor 2K HP Extra Rápido T210		
Endurecedor	Endurecedor 2K HP Extra Rápido T210		
Diluição	Diluyente 2K Rápido T410 Normal T420 Lento T430		
	a.) 15 a 20 % quando usado como enchimento compacto b.) 5 a 10 % quando usado como revestimento de alta espessura		
Viscosidade de Aplicação	a.) 30 – 35 s Copo Ford 4 b.) Sem diluição		
Aplicação	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de demãos
Pistola de Pintura	2 – 3 bar	1.7 – 1.8 mm	2 – 3
Airless / Airmix	120 – 150 bar	0.33 mm	1 – 2
Tempo de Vida (Pot Life)	Aproximadamente 1 – 2 horas		
Espessura do Filme Seco	a.) 50 – 80 µm b.) 200 – 300 µm		
Tempo de Espera (Flash Off)	10 – 15 minutos		
Lixagem	Lixagem a seco com lixa P400 – P 500, lixagem a húmido P 600 – P 800 é o recomendado		
Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C	3 – 5 horas 30 – 40 minutos		
VOC	O valor limite máximo de VOC fixado pela UE para este produto (categoria de produto: IIB/c) na sua forma pronta a aplicar é no máx. de 540 g/litro VOC. O conteúdo máximo de VOC deste produto pronto a aplicar é no máximo de 535 g/litro.		
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.		
Observações	Condições de Trabalho:	Temperatura: acima dos 10°C	
		Humidade: inferior a 75%	

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.