



BRILHO DIRETO 2K-PUR (2:1)

Tinta Acrílica Brilho Direto 2K-PUR especialmente formulada para a repintura completa ou parcial de veículos comerciais, autocarros e veículos pesados de mercadorias. Qualidade **HS** (altos sólidos) com excelente durabilidade.

Consumo: 6 – 8 m²/l

Cor	Timicor Color-System			
Relação de Mistura	2: 1 em Volume			
Endurecedor 2K	MS Rápido T220	MS Normal T230		MS Lento T240
Diluição (10 – 20 %)	Diluyente 2K Rápido T410	Diluyente 2K Normal T420		Diluyente 2K Lento T430
Viscosidade de Aplicação 20 °C	18 – 20 s 4 mm DIN			
Aplicação	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de Demãos	
Pistola de Pintura	3 – 5 bar	1,5 mm	2,5	
Pistola Airless / Airmix	120 – 150 bar	0,28 mm	2	
Tempo de Vida (Pot Life)	1 – 8 h			
Espessura do Filme Seco	Aprox. 60 μm			
Tempo de Espera (Flash Off)	10 – 15 minutos			
Secagem	Repintura	Superficial	Toque	Dureza total
	15 – 20 min.		6h	16 – 24 h
	10 – 15 min.		40 min.	Após arrefecimento total

Observações Especiais:

Condições de Trabalho: de + 10°C e até 75% de humidade relativa do ar.

Todos os produtos devem estar de acordo com os regulamentos das autoridades de saúde ambiental. Proteja o Ambiente.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos atuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.