



Verniz 2K HS T120

Verniz Timicor 2K HS T120 é um verniz HS (Altos-Sólidos) formulado com resinas 100% acrílicas reticuladas com isocianatos alifáticos. Proporciona acabamentos com óptimo aspecto e brilho e possui excelente durabilidade no exterior. Foi especialmente desenvolvido para a pintura completa ou parcial de veículos. Este produto cumpre os limites da Directiva 2004/42/CE.

Consumo: 6 – 8 m²/l

Cor	Incolor		
Relação de Mistura	2 : 1 em volume com os endurecedores Endurecedor 2K MS		
Endurecedores	Endurecedor 2K MS	Rápido T220 Normal T230 Lento T240	
Diluição	Diluyente 2K	Rápido T410 Normal T420 Lento T430	15 a 20 % 15 a 20 % 15 a 20 %
Viscosidade de Aplicação	30 – 35 s Copo Ford 4		
Aplicação	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de demãos
Pistola de Pintura	3 – 4 bar	1.3 – 1.5 mm	1 – 2
Tempo de Vida (Pot Life)	Aproximadamente 3 – 4 horas		
Espessura do Filme Seco	40 – 50 µm		
Tempo de Espera (Flash Off)	10 – 15 minutos		
Lixagem	Não Aplicável		
Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C	6 – 8 horas 30 – 40 minutos		
VOC	O valor limite máximo de VOC fixado pela UE para este produto (categoria de produto: IIB/e) na sua forma pronta a aplicar é no max. de 840 g/litro VOC. O conteúdo máximo de VOC deste produto pronto a aplicar é no máximo de 839 g/litro.		
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.		
Observações	Condições de Trabalho:	Temperatura: acima dos 10°C	
		Humidade: inferior a 75%	

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.