

Mipa P 99 Multi Star é m polyester de 2k para utilização universal com grande aderência sobre ferro, aço, materiais galvanizados, fibra de vidro, etc. A sua rápida secagem e a facilidade de lixagem são grandes vantagens deste produto de topo. Para cobertura e enchimento usar Mipa 4+1 Acrylfiller HS or Mipa EP-Grundierfiller.

|                              |                             |                 |                     |               |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| COR                          | beige                       |                 |                     |               |
| PREPARAÇÃO                   | 100 : 2                     |                 |                     |               |
| ACTIVADOR                    | Mipa Härter P               |                 |                     |               |
| DILUENTE                     |                             |                 |                     |               |
| VISCOSIDADE 20°C             |                             |                 |                     |               |
| Application                  | spraying pressure           | spraying nozzle | spraying operations |               |
| Air / Flowjar - Spray gun    |                             |                 |                     |               |
| Airless / Airmix             |                             |                 |                     |               |
| Pot life                     | 4 - 5 min.                  |                 |                     |               |
| Coat thickness / dry film    |                             |                 |                     |               |
| Curing time / Flash off time |                             |                 |                     |               |
| TEMPO DE SECAGEM             | recoat time                 | dust dry        | set to touch        | full hardness |
| 20°C                         | lixagem após aprox. 20 min. |                 |                     |               |
| 60°C                         | lixagem após aprox. 5 min.  |                 |                     |               |

### Observações:

A superfície deve ser devidamente limpa desengordurada e seca Remover antigos acabamentos ou primários cuja aderência não seja total. Não aplicar sobre superfícies termoplásticas e sobre produtos com componentes ácidos(ex. Reaktionsprimer). Misturar bem Mipa P 99 com Mipa Härter P.

### SEGURANÇA:

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| Marcas               | VbF | Materiais class. perigosos                    |
| Mipa P 99 Multi-Star | n/a | inflamável, Xn contem styrene                 |
| Mipa Härter P        | n/a | irritante, inflamável, contem benzoyl-peroxid |

Os produtos devem ser armazenados em conformidade com o regulamentado pelas autoridades sanitárias. Preserve o ambiente.