



VERNIZ MS C75

FICHA TÉCNICA

MIPA “2K” MS C75 é um verniz acrílico de dois componentes de alta qualidade com protecção UV e compatível com qualquer sistema bicamada. Excelente acabamento, resistência, alto brilho e elevado corpo.

CONSUMO: 6-8M2/L
CÔR: Transparente
PREPARAÇÃO: 2 : 1
ACTIVADOR: MIPA “2K” MS 10, MS 25 ou MS 40
DILUENTE: MIPA “2K” Diluente ; juntar cerca de 10%
VISCOSIDADE: (20°C) 1820s 4mm DIN

APLICAÇÃO:	PRESSÃO DO AR	BICO	DEMÃOS
GRAV./SUC.	4-5bar	1.4mm	2
POT LIFE:	4-6 h		
DRY FILM:	40 – 50 micron		
FLASH OFF:	5 – 10 min entre demãos		

TEMPOS DE SECAGEM:	LIVRE DE PÒ	SECO AO TACTO	RESISTENTE À FITA
20°C	30 min	12 h	24 h
60°C	5min	30min	2 h

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Temperatura acima dos 10°C e humidade relativa do Ar abaixo dos 75%

SEGURANÇA :

MIPA “2K” MS C 75: n/a Inflamável
MIPA “2K” MS ACTIVADOR AII Inflamável, contem isocianatos < 0,1%
MIPA “2K” DILUENTE AII Inflamável

Todos os produtos devem ser armazenados em conformidade com o regulamentado das autoridades sanitárias.

Esta ficha técnica é meramente de carácter informativo e por si não garante nem vincula embora esta informação seja baseada na pesquisa e na sua utilização durante anos.