



Mipa Rapidprimer

GB 3/0400

Product-Information

page 1 / 1

Mipa Rapid Primer é um primário monocomponente, sem cromatos com grandes capacidades de aderência e de anti-corrosão, indicado para o uso sobre ferro, aço, zinco e alumínio. Usar sempre sobre superfícies devidamente desengorduradas. As superfícies em zinco e em alumínio devem ser previamente lixadas. Não usar sobre termoplásticos acrílicos(TPA). Não cobrir com poliéster em spray. Pode-se utilizar qualquer dos acabamentos Mipa.Consumo 6 - 8 m² / l.

COR	Castanho avermelhado		
Mixing ratio			
Hardener			
Diluentes	Mipa Thinner WL, Mipa Thinner UN, Mipa 2K-Thinner Juntar: 50%		
Viscosidade a 20°C	18 - 22 s 4 mm DIN		
Aplicação	Pressão do ar		
Suc/Grav,	3 - 4 bar	1,3 - 1,5 mm	1 - 2
Airless / Airmix			
Pot life			
Dry film	10 - 15 µm		
Flash off	approx. 10 min.		
Secagem		seco ao pó	seco tacto
Temp. 20°C			full hardness
2:1 with Mipa Thinner WL	15 - 30 min.	15 - 25 min.	15 - 25 min.
2:1 with Mipa Thinner UN	40 - 50 min.	30 - 45 min.	30 - 45 min.
2:1 with Mipa 2K-Thinner	60 - 80 min.	50 - 70 min.	50 - 70 min.

Condições de trabalho : Temperatura acima dos 10° C e humidade relativa do ar abaixo dos 80%.

Remarks: A conductabilidade da soldadura por pontos, foi testada de acordo com o DVS-Merkblatt 0501 e o certificado nr. 275/670/99/925 para o processo tecnico de soldadura, Lehr- und Versuchsanstalt Halle, foi emitido.

Marcas	VbF	Class. materiais perigosos	
Mipa Rapid Primer	n/a	inflamavel, nocivo, contem xileno	Mipa
Thinner WL	A I	Altamente inflamavel	
Thinner UN	A I	Altamente inflamavel	
Mipa 2K-Thinner	All	Inflamavel	

Esta ficha tecnica é meramente de carácter informativo e por si não garante nem vincula, embora esta informação seja baseada na pesquisa e na sua utilização durante anos..